

# Produktdatenblatt

## Flügger 290 Tapetenkleister Vliesstoff



### Produkteigenschaften

Leistungsstarker Stärkekleister mit PVAL

Im flüssigen Zustand milchweiß, nach dem Trocknen aber transparent.

### Anwendung

Für Innenbereiche in trockenen Räumen zum Verkleben von Tapeten mit Vliesrückseite. Kann manuell, mit der Kleistermaschine oder direkt auf die Oberfläche aufgetragen werden.

### Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Tapetenreste und sonstige Unebenheiten entfernen.

Ggf. mit Flügger Fluren 37 Grundreiniger reinigen.

Saugende Untergründe mit Flügger Tiefgrund oder Flügger Combi Grund grundieren.

Glänzende Untergründe vorher matt schleifen und mit Flügger Interior Fix Primer grundieren.

Kleister mit Kleisterpinsel oder Rolle gleichmäßig auf die Wand auftragen. Nach dem Auftragen, den Kleister ein bisschen trocknen lassen.

Hinweis: Helle Wandbekleidungen erfordern häufig einen einheitlich gefärbten Untergrund. Flügger Combi Grund verwenden!

### Gute Praxis

Sorgen Sie während und nach dem Tapezieren für ausreichende Lüftung.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen auf

[www.flugger.dk](http://www.flugger.dk)

### Technische Daten

Typ:	Leistungsstarker Stärkekleister mit PVAL
Dichte:	1,06 kg/l
Füllstoff:	Gew.-%: 22 Vol %: 17
Ergiebigkeit:	4-6 m <sup>2</sup> /l
Arbeitstemperatur:	Min. +15 °C
Verdünnung:	unverdünnt verwenden
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.:	Unverzüglich mit warmem Wasser und Seife
Lagerung:	Kühl, frostfrei und dicht verschlossen

### Umwelt und Sicherheit:

**siehe Sicherheitsdatenblatt**

Schlüssel: FLU 290

Dezember 2015, ersetzt September 2010

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.  
Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen auf [www.flugger.dk](http://www.flugger.dk)  
Alle Angaben gründen sich auf die geltende Gesetzgebung, Laborversuche sowie praktische Erfahrungen.  
Kontakt: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) Tel. +45 76 30 33 80.