

Produktdatenblatt

Flügger 97 Classic



Produktbeschreibung

Volldeckender Holzschutz. Mit großer Deckkraft, erzeugt eine witterungsbeständige, halbmatte Oberfläche. Besonders geeignet für Farbwechsel.

Hebt die Struktur des Holzes hervor, aber verdeckt die Maserung. Schützt optimal vor Witterungseinflüssen und verlängert die Lebensdauer des Holzes.

Lässt sich dank seiner satten, zähflüssigen Konsistenz einfach und tropffrei auftragen.

Hemmt Schimmelbildung auf der Oberfläche.

Beachten Sie, dass bei getönten Farben die Deckkraft auf der Farbtonkarte angegeben ist.

- Verschleißfest und feuchtigkeitsabweisend
- Tropffrei und einfache Anwendung
- Hebt die Struktur des Holzes hervor

Produktanwendung

Für Holz in Außenbereichen. In Innenbereichen nur für Fenster und Außentüren. Für neues und bereits früher behandeltes Holz, z. B. Kiefer und Fichte, dazu zählt auch druck- und vakuumimprägniertes Holz.

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Reinigung vor Neuanstrich mit Flügger Facade Clean oder Flügger Fluren 37 Grundreiniger.

Bewuchs mit Flügger Fassaden Anti-Green entfernen.

Abblättern und losen Holzschutz und Farbe entfernen, verwitterte Flächen reinigen. Glänzende Oberflächen matt schleifen.

Neues Holz und rohes, verwittertes oder saugendes Holz wird mit Flügger 90 Classic grundiert. Mit Pinsel oder Rolle auftragen.

Die beste Haltbarkeit wird durch zwei- bis dreimal Auftragen erreicht, abhängig vom Feuchteinfluss.

Von der Anwendung auf früher mit Acryl- bzw. wasserbasierter Alkydfarbe behandelte Oberflächen wird abgeraten.

Bitte beachten! Auf waagrechten Flächen, auf denen sich Wasser ansammeln kann, und an Stellen, die starker Feuchtigkeit ausgesetzt sind und an denen z. B. in das Hirnholz Feuchtigkeit eindringen kann, empfehlen wir zur Minimierung des Risikos, dass die Farbe abblättert, eine halbtransparente Behandlung. Auf Holzterrassen: Holzöl verwenden.

Kann bei niedrigen Temperaturen aufgetragen werden, auch bei Minusgraden, wenn der Untergrund trocken ist und sich kein Kondenswasser bildet.

Zur Behandlung von Blockhütten aus Rundstämmen oder Balken mit Nut und Feder o. Ä. wird Flügger 2-in-1 Classic oder Flügger Holzöl Classic empfohlen. Bei anderen Behandlungsmethoden besteht das Risiko, dass die Farbe abblättert.

Hinweis: Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf vor dem Streichen maximal folgende Werte haben: Fenster und Türen: 12 % ± 3; Vorsprünge, Zäune und Verkleidungen: 18 %.

Technische Daten - Weiß

Typ: Alkydölbasierter Holzschutz
Dichte: 1,12 kg/l
Glanz: 30, halbmatt
Füllstoff: Gew.-%: 61 Vol. %: 44.
Ergiebigkeit: Ungehobeltes Holz: 5-8 m²/l pro Behandlung
Gehobeltes Holz: 9-11 m²/l pro Behandlung
Temperatur beim Auftragen: Mindesttemperatur beim Auftragen und
Trocknen/Aushärten: +5 °C
Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % RF: Staubtrocken: nach 6 Stunden
Trocken für Weiterbehandlung: nach 12 Stunden
Ausgehärtet: nach mehreren Tagen
Verdünnung: unverdünnt verwenden
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: mineralisches Terpentin

Umwelt und Sicherheit: **Siehe Sicherheitsdatenblatt**
Schlüssel: F97 C Mai 2017, ersetzt Juli 2015

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.
Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen auf www.flugger.dk
Alle Angaben gründen sich auf die geltende Gesetzgebung, Laborversuche sowie praktische Erfahrungen.
Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.