Produktdatenblatt
Flügger Metal Pro Multiprimer

Flügger

Produkteigenschaften

Schnell trocknende Grundierung auf Wasserbasis, die effizient Korrosionsschutz mit maximaler Haftung verbindet. Enthält ein Anti-Korrosions-Additiv, das bei der Behandlung von Metalloberflächen mit einem wässrigen Produkt Rostbildung verhindert. Dauerhafte Hitzebeständigkeit bis zu 100 °C.

Anwendung

In Innenbereichen: auf Eisen, Stahl, Aluminium, Zink und feuerverzinktem Eisen, Blei, Kupfer und werkseitig lackierten Metallplatten.

In Außenbereichen: auf Aluminium, Zink und feuerverzinktem Eisen, Blei, Kupfer und werkseitig lackierten Metallplatten.

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sowie frei von Schmutz, Fett und Öl sein.

Losen Anstrich, Glühhaut und Rost mit Hilfe eines Kratzers, einer Schleifmaschine oder Stahlbürste bis zum festen Untergrund entfernen (ST 2 gemäß ISO 8501).

Mit Flügger Metal Pro Cleaner reinigen.

Bewachsene Oberflächen ggf. mit Flügger Fassaden Anti-Green behandeln.

Ggf. Hochdruckreiniger verwenden. Wichtig! Nach dem Einsatz der Reinigungsmittel mit reichlich sauberem Wasser spülen.

Glänzende und gestrichene Flächen matt schleifen.

Eisen in Außenbereichen mit Flügger Metal Pro Rostschutz Primer grundieren und die Oberfläche mit der Alkydfarbe Flügger Metal Pro Metallemail behandeln.

Vor Gebrauch umrühren. Mit Pinsel oder Airless-Spritzgerät noch am selben Tag, an dem die Reinigung vorgenommen wurde, auftragen. Für optimalen Schutz nach max. zwei Wochen eine Schlussbehandlung mit lösungsmittelhaltiger oder wässriger Farbe vornehmen. Das beste Ergebnis wird mit zweifacher Grundierung und zweifachem Anstrich erreicht.

Gute Praxis

Zur Erzielung des besten Effekts sind die angegebenen Zwischentrocknungszeiten unbedingt einzuhalten. Beim Reinigen und Schleifen sorgfältig vorgehen.

Prüfen Sie, ob die angegebene Ergiebigkeit auch in der Praxis stimmt. So können Sie abschätzen, ob die empfohlene Schichtdicke aufgetragen wurde und optimaler Korrosionsschutz gewährleistet ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen auf

www.flugger.dk

Technische Daten

Typ: Rostschutzgrundierung auf Wasserbasis mit Acryl/Urethan-Alkydharz und Zinkphosphat
Dichte: 1,3 kg/l
Füllstoff: Gew.-%: Ca. 55 Vol %: Ca. 44.

Ergiebigkeit: 8-12 m²/l
Ergibt eine ca. 100 µm Nassschichtdicke und
eine ca. 40 µm Trockenschichtdicke pro Behandlung.
Temperatur beim Auftragen: Mindestarbeitstemperatur beim Streichen und Trocknen/Härten: +10 °C
Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % RF: Berührungstrocken: nach 1 Stunde
Trocken für Weiterbehandlung: nach 1-2 Stunden
Grifffest/stapelbar nach ca. 4 Stunden
Ausgehärtet: nach mehreren Tagen
Verdünnung: unverdünnt verwenden
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Pinselreiniger
Lagerung: Kühl, frostfrei und dicht verschlossen

Umwelt und Sicherheit: **siehe Sicherheitsdatenblatt**
Schlüssel: MULTI PRI August 2011, ersetzt April 2011

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.
Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen auf www.flugger.dk
Alle Angaben gründen sich auf die geltende Gesetzgebung, Laborversuche sowie praktische Erfahrungen.
Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.