Produktdatenblatt
Flügger Flutex 5

Flügger

Die Flutex-Serie umfasst mehrere Acrylfarben für Wände und Decken. Im Vordergrund stehen dabei Deckkraft, Robustheit und Haftfestigkeit. Eine sichere Wahl, wenn es auf Qualität, Zeitaufwand und Wirtschaftlichkeit ankommt.

Produktbeschreibung

Flügger Flutex 5 ist eine matte Wand- und Deckenfarbe auf Acrylbasis mit Umweltzeichen.

Für eine robuste, bei normaler Verschmutzung abwaschbare Oberfläche.

Thixotrope, tropffreie Konsistenz.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
EU Ecolabel : SE/044/002

· Gute Deckkraft

· Mattes, gleichmäßiges Finish

· Robuste abwaschbare Oberfläche.

Anwendungsbereiche

Für Wände und Decken.

Geeignet für die Erstbehandlung und Pflege in Aufenthaltsräumen, Küchen, Fluren und gewerblich genutzten Räumen.

Für die Verwendung auf Putz, Beton, Plattenbaustoffen, Glasgewebe und Glasvlies sowie gespachtelten Oberflächen. Mit Pinsel, Rolle oder Spritze auftragen.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und für Anstriche geeignet sein.

Vor dem Anstrich mit Flügger Fluren 37 Grundreiniger reinigen.

Risse, Unebenheiten und Löcher mit Gipsfüller oder Spachtelmasse ausbessern.

Abfärbende oder saugende Untergründe zunächst mit Flügger Tiefgrund grundieren.

Besteht die Gefahr, dass Flecken durchschlagen oder Farbunterschiede auftreten, zuvor mit Flügger Interior Stop Primer grundieren.

Glasvlies und Gewebe mit Flügger Gewebegrundierung behandeln.

Glatte, harte Untergründe mit Flügger Interior Fix Primer behandeln.

1-2 Anstriche. Manche Farben benötigen mehrere Anstriche.

Reinigung

Kann mit einem weichen Tuch oder Schwamm gereinigt werden. Z. B. Flügger Fluren 32 Universalreiniger verwenden.

Hinweis:

Verhindert nicht das Durchschlagen von wasserlöslichen Farbstoffen, Wasserschäden oder Nikotin.

Technische Daten - Weiß

Typ: Acrylfarbe
Dichte: 1,45 kg/l
Glanz: matt
Füllstoff: Gew.-%: 60 Vol. %: 40
Ergiebigkeit: Abhängig von Untergrund und Applikationsverfahren 8-10 m²/l.
Verarbeitungstemperatur: Mindesttemperatur für Verarbeitung, Trocknen/Aushärten: +5 °C

Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % RF: Staubtrocken: nach 1 Stunde
Trocken für Weiterbehandlung: nach 2 Stunden
Ausgehärtet: nach mehreren Tagen
Gesamtemission: Vgl. EN16000-9:2006: < 190 µg/m²h nach 28 Tagen
Entspricht den Emissionsanforderungen gemäß EN 15251
Dichtheit: Wasserdampfdurchlässigkeit: Sd = 0,18 m, entspricht der Klasse 2
gemäß EN 7783-2
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, gemäß EN 13300
Verdünnung: Wasser
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Wasser und Seife
Lagerung: Dicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Umwelt und Sicherheit: **Siehe Sicherheitsdatenblatt**
Vor der Reinigung mit Wasser so viel Farbe wie möglich vom Werkzeug entfernen. Farbreste nicht in die Kanalisation gelangen lassen, sondern bei der örtlichen Sammelstelle abgeben.

Schlüssel: FLUTEX 5 Mai 2017 ersetzt Februar 2017

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.
Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen auf www.flugger.dk
Alle Angaben gründen sich auf die geltende Gesetzgebung, Laborversuche sowie praktische Erfahrungen.
Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.