

Produktdatenblatt

Flügger 04 Wood Tex Classic - Deckender Holzschutz



Produktbeschreibung

Halbmatt deckende Oberfläche, die Holzstruktur und Maserung verdeckt. Hemmt Schimmelbildung auf der Oberfläche.

- Einfach zu verarbeiten
- Gute Deckkraft
- Maximaler Schutz gegen Feuchtigkeit und Wasser

Anwendungsbereiche

Für Baukonstruktionen wie Dachvorsprünge, Giebelverkleidungen und Holzfassaden. Für helle und dunkle Holzarten einschließlich vakuumdruckimprägniertes Holz.

Der Untergrund muss grundiert oder bereits behandelt sein.

Untergrund

Der Untergrund muss grundiert, sauber, trocken, fest und für Anstriche geeignet sein.

Es darf kein unzureichend geschütztes Hirnholz vorkommen und die Konstruktion muss etwaige Wasseransammlungen vermeiden. Die Holzfeuchte darf vor dem Streichen folgende Werte nicht überschreiten: Fenster und Türen: 12 % ± 3; Vorsprünge, Zäune und Verkleidungen: 18 %.

Vorbereitung

Lose Anstriche und zersetzte Holzfasern durch Schleifen entfernen. Schmutz, Fett, abfärbende Materialien sowie Algen und Schimmelbefall durch Reinigen entfernen. Für eine optimale Haftbrücke scharfe Kanten abrunden. Rohes Holz vor oder unmittelbar nach der Montage behandeln. Blanke Oberflächen mit alten Anstrichen müssen matt geschliffen werden. Neues oder rohes gereinigtes Holz grundieren. Von Untergründen, die länger als vier Wochen unbehandelt der Witterung ausgesetzt waren, müssen lose Holzfasern entfernt werden. Optimale Haltbarkeit nach 2 Anstrichen auf ungehobeltem Holz und 3 Anstrichen auf gehobeltem Holz.

Verarbeitung

Mit Pinsel oder Rolle. Beim Auftragen mit der Rolle mit dem Pinsel nachstreichen. Werkzeug verwenden, das dem gewünschten Finish entspricht. Nass-in-nass auftragen, abschließend in einer Richtung streichen. Zur Gewährleistung optimaler Haftkraft die wiederholte Behandlung innerhalb von max. 14 Tagen vornehmen. Für zusammenhängende Oberflächen möglichst Farbe mit derselben Chargennummer verwenden.

Temperaturunterschiede wirken sich auf die Viskosität des Materials aus. Es darf sich kein Kondenswasser bilden. Vermeiden Sie Verarbeitung bei direkter Sonneneinstrahlung. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit, Aushärtezeiten und die Zeit bis zur Überstreichbarkeit. Stets zuvor einen Probeanstrich vornehmen, um Haftkraft und Ergebnis zu prüfen.

Oberfläche

Halbmatt und deckend. Die Haltbarkeit des Produkts ist von der Holzqualität, Konstruktion, Verarbeitung und Umwelteinflüssen abhängig. Die Haltbarkeit kann deshalb

kürzer oder länger als erwartet ausfallen. Gute Haltbarkeit bei neuerlicher Behandlung in Abständen von 4-6 Jahren. Kräftige Farbtöne können aufgrund überschüssiger Pigmente abfärben. Sperrt durchschlagende Äste nicht ab.

Technische Daten

Typ: Holzschutz auf Alkydholzbasis, halbmatt 30
Dichte: 1,21 kg/l
Füllstoff: Gew.-%: 67 Vol %: 52
Ergiebigkeit: Ungehobeltes Holz: 5-8 m²/l pro Behandlung
Gehobeltes Holz: 9-11 m²/l pro Behandlung
Verarbeitungstemperatur: Mindesttemperatur beim Auftragen und
Trocknen/Aushärten: +5 °C
Max. Luftfeuchtigkeit 80 % rF
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF: Staubtrocken: nach 6 Stunden
Überstreichbar: nach 12 Stunden
Ausgehärtet: nach mehreren Tagen
Verdünnung: unverdünnt verwenden
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Testbenzin, dicht verschlossen aufbewahren

Umwelt und Sicherheit:**Siehe Sicherheitsdatenblatt**

Schlüssel: FL 04 WTCL

Februar 2018

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen unter www.flugger.dk

Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen Erfahrungen.

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.