

Produktdatenblatt

Flügger Interior Easy Finish 40



Produktbeschreibung

Füllende, tropffreie Acrylfarbe Dank geleeartiger Konsistenz sehr einfach zu verarbeiten, füllt gut und verfügt über ausgezeichnete Deckkraft. Bildet eine robuste, reinigungsfreundliche Oberfläche. Halbglänzend, Glanz 40.

Zur Deckkraft der getönten Farben siehe Farbtonkarte auf dem Gebinde.

Neue Anstriche mit getönten Farben können anfangs abfärben.

Flügger Interior Easy Finish trägt das Umweltzeichen EU-Ecolabel.

- Unglaublich einfach zu verarbeiten
- Füllend und tropffrei
- Gute Füll- und Deckkraft

Eingetragen in der Datenbank Nordic Ecolabelling Building Products für Produkte, die bei Bauten mit dem Nordischen Umweltzeichen verwendet werden können.

Anwendungsbereiche

Für Innenbereiche auf Holz wie Türen, Türzargen, Leisten, Rahmen und Fußleisten. Oder auf Eisen und Metall als Korrosionsschutz.

Sperrt nicht wasserlösliche Farbstoffe, Wasserschäden oder Nikotin ab.

Von der Verwendung auf Fensterbänken und Arbeitsplatten, auf denen normalerweise Gegenstände abgestellt werden, wird abgeraten. Verwenden Sie dazu Flügger Interior High Finish, das eine härtere Oberfläche bildet.



EU Ecolabel :
SE/044/002

Vorbereitung und Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Abfärbende und lose Farbe entfernen. Mit Flügger Fluren 37 Grundreiniger reinigen. Unbehandeltes Holz mit Flügger Interior Wood Primer grundieren. Gestrichene und glänzende Oberflächen matt schleifen und ggf. Flügger Interior High Finish 5 als Zwischenanstrich verwenden.

Mit Pinsel, Rolle oder Spritze auftragen.

Reinigung und Pflege

Mit Flügger Fluren 32 Universalreiniger reinigen.

Flecken, Schäden und Schrammen mit der gleichen Farbe ausbessern, die ursprünglich verwendet wurde.

Gute Praxis

Nach dem Streichen das gestrichene Werkstück anfangs vorsichtig behandeln, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

ACHTUNG! Werden Holzpaneele oder ähnliche Werkstoffe mit dem Produkt gestrichen, ist damit zu rechnen, dass rohes bzw. unbehandeltes Holz mit der Zeit durchschlagen wird. Dies ist auf den Holzschwund etwa im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr gering ist, zurückzuführen.

Technische Daten - Weiß

Typ: Acrylfarbe
Dichte: 1,24 kg/l
Glanz: 40, halbgläzend
Füllstoff: Gew.-%: 51 Vol-%: 38
Ergiebigkeit: ca. Abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren 8 m²/l

Verarbeitungstemperatur: Mindesttemperatur beim Auftragen und
Trocknen/Aushärten: +5 °C
Max. Luftfeuchtigkeit 80 % rF
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF: Staubtrocken: ca. nach 1 Stunde
Überstreichbar: nach 6 Stunden. Niedrige Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit bis zur Überstreichbarkeit.

Ausgehärtet: nach mehreren Tagen
Gesamtemission: Vgl. EN16000-9:2006: <17µg/m²h nach 28 Tagen
Verdünnung: Wasser, in der Regel unverdünnt verwenden.
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Wasser und Seife
Lagerung: Dicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Umwelt und Sicherheit: **Siehe Sicherheitsdatenblatt**

Schlüssel: INT EA 40 Januar 2018, ersetzt September 2016

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.
Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen unter www.flugger.dk
Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen Erfahrungen.
Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.