Produktdatenblatt
Flügger Iso 5

Produktbeschreibung

Flügger Iso 5 ist ein Grund- und Schlussanstrich mit einzigartigen absperrenden Eigenschaften gegen durchschlagende Farbe von wasserlöslichen Farbstoffen.

Bildet eine matte, robuste, abwaschbare Oberfläche.

· Einzigartige absperrende Wirkung
· Besonders gut für mineralische Oberflächen geeignet
· Kombinierter Grund- und Schlussanstrich

Anwendungsbereiche

Flügger Iso 5 für Grund- und Schlussanstriche auf mineralischen Oberflächen in Innenbereichen wie Decken und Wände aus Gips, Putz, Beton und alten Anstrichen, wenn wasserlösliche Farbstoffe durchschlagen könnten. Beispiele dafür sind: Ruß, Nikotin und trockene Wasserschäden.

Flügger Iso 5 sperrt zudem Kugelschreiber und Tusche ab.

Auch für Holzdecken und Wandpaneele geeignet.

Vorbereitung und Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fest sein.

Ggf. die Ursache für Wasserschäden vor der Behandlung beheben.

Vor einem Neuanstrich mit Flügger Fluren 37 Grundreiniger reinigen.

Bei Ruß- und Nikotinverschmutzung Flügger Fluren 49 Ruß- und Nikotinreiniger verwenden.

Leicht abfärbende oder saugende Untergründe zunächst mit Flügger Tiefgrund grundieren.

Mit Pinsel, Rolle oder Airless-Spritze auftragen.

Je nach Art des Durchschlages 1-2 Anstriche. Bei leicht durchschlagenden Flecken 1 x Flügger Iso 5 auftragen. Bei stark durchschlagenden Flecken 2 x Flügger Iso 5 auftragen.

Bei starken Verfärbungen wie beispielsweise bei Ruß- oder Brandschäden oder vor dem Tapezieren empfehlen wir einen Probeanstrich vorzunehmen, um die absperrende Wirkung zu prüfen.

Mit Flügger Decken- und Wandfarben der gewünschten Qualität überstreichbar.

Kann in einigen ausgesuchten hellen Abtönfarben abgetönt werden.

ACHTUNG! Bei Verwendung einer Airless-Spritze muss das Spritzgerät vollkommen sauber sein. Andernfalls können Düse und Filter verstopfen.

Verwenden Sie deshalb auch saubere Pinsel, Rollen und Malereimer.

Technische Daten

Typ:	Wässriger, absperrender Grund- und Schlussanstrich
Dichte:	1,47 kg/l
Glanz:	5, matt
Füllstoff:	Gew.-%: 62 Vol.-%: 45

Ergiebigkeit: 7-9 m²/l pro Behandlung
Verarbeitungstemperatur: Mindesttemperatur beim Auftragen und Trocknen/Aushärten: +10 °C
Max. Luftfeuchtigkeit 80 % rF
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF: Staubtrocken: nach 1 Stunde
Überstreichbar: nach 6 Stunden
Ausgehärtet: nach mehreren Tagen
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, gemäß EN 13300
Verdünnung: unverdünnt verwenden
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Wasser

Umwelt und Sicherheit: **Siehe Sicherheitsdatenblatt**
Schlüssel: ISO P UND F November 2013, ersetzt September 2013

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.
Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen unter www.flugger.dk
Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen Erfahrungen.
Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.