



Produktdatenblatt

Flügger Wood Oil Classic Holzöl

Produktbeschreibung

Klassisches, tief ins Holz eindringendes Holzöl. Minimiert die Feuchtigkeitsaufnahme und hebt die Maserung des Holzes hervor. Pigmentiertes Holzöl schützt optimal vor schädlicher UV-Strahlung des Sonnenlichts.

- Hebt die Holzmaserung hervor
- Verleiht Holz Lebendigkeit
- Minimiert Feuchtigkeitsaufnahme

Anwendungsbereiche

Für Holzterrassen, Zäune, Gartenmöbel, Fenster und Türen. Helle Holzarten, Druckimprägniertes Holz.

Untergrund

Der Untergrund muss saugend, sauber, trocken, fest und für Anstriche geeignet sein.

Nicht für mit Lack, Farbe und deckendem Holzschutz behandelte Untergründe geeignet. Es darf kein unzureichend geschütztes Hirnholz vorkommen und die Konstruktion muss etwaige Wasseransammlungen vermeiden. Maximal Holzfeuchte vor dem Streichen: Fenster und Türen: 12 % ± 3; Vorsprünge, Zäune und Verkleidungen: 18 %.

Vorbereitung

Schmutz, Fett, abfärbende Materialien und Schimmelbefall durch Reinigen entfernen. Loses Material wie Lack, Farbe und zersetzte Holzfasern durch Schleifen und Reinigen entfernen. Ungleichmäßige Oberflächen schleifen bis eine einheitliche Fläche entsteht. Stets einen Probeanstrich vornehmen, um zuvor Haftkraft und Ergebnis zu prüfen.

Verarbeitung

Mit Pinsel oder Rolle auftragen und gründlich in das Holz einarbeiten. Werkzeug verwenden, das dem gewünschten Finish entspricht. Nass-in-nass auftragen, abschließend in einer Richtung streichen. Die Behandlung nass-in-nass wiederholen, bis das Holz gleichmäßig gesättigt ist, ohne dass sich eine Lackschicht bildet. Es darf sich kein Kondenswasser bilden. Vermeiden Sie Verarbeitung bei direkter Sonneneinstrahlung. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit, Aushärtezeiten und die Zeit bis zur Überstreichbarkeit. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verringern die Trocken- und Aushärtezeit.

Oberfläche

Farblos oder transparent. Die Haltbarkeit des Produkts ist von Holzqualität, Konstruktion, Verarbeitung und Umwelteinflüssen abhängig.

Anstrich je nach Bedarf einmal jährlich erneuern.

Technische Daten - farblos

Typ: Alkydöl
Dichte: 0,85 kg/l

Füllstoff: Gew.-%: 32 Vol.-%: 28
Ergiebigkeit: Gehobeltes Holz: 8-10 m²/l pro Behandlung
Sägeraues Holz: 4-5 m²/l pro Behandlung
Verarbeitungstemperatur: Mindesttemperatur beim Auftragen und
Trocknen/Aushärten: +5 °C
Max. Luftfeuchtigkeit 80 % rF
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF: Staubtrocken: nach 6 Stunden
Überstreichbar: nach 12 Stunden
Ausgehärtet: nach mehreren Tagen
Verdünnung: unverdünnt verwenden
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Pinselreiniger
Lagerung: Dicht verschlossen

Umwelt und Sicherheit: Siehe Sicherheitsdatenblatt

Schlüssel: OIL WTCL Februar 2018

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen unter www.flugger.dk

Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen Erfahrungen.

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.