

## Flügger 05 Wood Tex Acryl 30 - Außen-Acrylat-Anstrich



### Produktbeschreibung

Halbmatte, satt deckende Oberfläche, deckt die Maserung des Holzes ab. Hemmt Schimmelbildung auf der Oberfläche.

- . Dickflüssig und leicht in der Verarbeitung
- . Schnell überstreichbar
- . Maximale Haltbarkeit

### Anwendungsbereiche

Für Baukonstruktionen wie Dachvorsprünge, Giebelverkleidungen und Holzfassaden. Helle Holzarten wie z.B. Kiefer, Fichte und Tanne einschließlich Druck- und Vakuumimprägniertes Holz.

Der Untergrund muss grundiert oder bereits behandelt und sauber, trocken, fest und für Anstriche geeignet sein. Es darf kein unzureichend geschütztes Hirnholz vorkommen und die Konstruktion muss etwaige Wasseransammlungen vermeiden. Maximale Holzfeuchte vor dem Streichen: Fenster und Türen: 12 % ± 3; Vorsprünge, Zäune und Verkleidungen: 18 %.

### Vorbereitung und Verarbeitung

Loser Holzschutz, Anstrich und zersetzte Holzfasern durch Reinigen und Schleifen entfernen. Schmutz, Fett, und abfärbendes Material mit Facade Clean entfernen. Algen- und Schimmelbefall mit dem Facade Algenentferner entfernen.

Für eine optimale Haftbrücke scharfe Kanten abrunden. Rohes Holz vor oder unmittelbar nach der Montage behandeln. Glänzende Oberflächen mit alten Anstrichen müssen matt geschliffen werden. Neues oder rohes, gereinigtes Holz mit Flügger 01 Wood Tex Grundieröl grundieren. Von Untergründen, die länger als vier Wochen unbehandelt der Witterung ausgesetzt waren, müssen lose Holzfasern entfernt werden. Optimale Haltbarkeit nach zwei oder mehr Behandlungen.

### Verarbeitung

Pinzel, Rolle oder Spritze. Mit Rolle oder Spritze auftragen und mit dem Pinzel nachstreichen. Werkzeug verwenden, das dem gewünschten Finish entspricht. Nass-in-nass auftragen, abschließend in einer Richtung streichen. Für zusammenhängende Oberflächen möglichst Farbe mit derselben Chargennummer verwenden. Kälte/Wärme wirkt sich auf die Viskosität des Materials aus. Verarbeitungstemperatur beim Spritzen min. 15 °C. Es darf sich kein Kondenswasser bilden. Vermeiden Sie Verarbeitung bei direkter Sonneneinstrahlung. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit, Aushärtezeit und die Zeit bis zur Überstreichbarkeit.

Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verringern die Trocken- und Aushärtezeit.

Stets einen Probeanstrich vornehmen, um zuvor Haftkraft und Ergebnis zu prüfen.

### Oberfläche

Seidenmatte, deckende Oberfläche. Erwartbare Haltbarkeit 15 Jahre. Die Haltbarkeit der Oberfläche ist von der Holzqualität, Konstruktion, Schichtdicke, Verarbeitung und von Umwelteinflüssen abhängig. Die Haltbarkeit kann deshalb kürzer oder länger als angegeben ausfallen. Kräftige Farbtöne können aufgrund überschüssiger Pigmente abfärben. Verhindert nicht das Durchschlagen von Ästen und wasserlöslichen Farbstoffen.

### Technische Daten

Typ:	Acrylfarbe, halbmatt 30
Dichte:	1,26 kg/l
Füllstoff:	Gew.-%: 50 Vol %: 36
Ergiebigkeit:	Ungehobelttes Holz: 6-8 m <sup>2</sup> /l pro Behandlung
Gehobelttes Holz:	8-10 m <sup>2</sup> /l pro Behandlung
Verarbeitungstemperatur:	Mindesttemperatur beim Auftragen und
Trocknen/Aushärten:	+5 °C Max. 80 % rF.
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF:	Staubtrocken: nach 1 Stunde - Überstreichbar: nach 5 Stunden
Ausgehärtet:	nach mehreren Tagen
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.:	Wasser und Seife - Verdünnung: Wasser
Lagerung:	Dicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern.
<b>Umwelt und Sicherheit:</b>	<b>Siehe Sicherheitsdatenblatt</b>
Schlüssel: FL 05 WT	Februar 2019 ersetzt Februar 2018

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen unter [www.flugger.dk](http://www.flugger.dk)

Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen Erfahrungen.  
Kontakt: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) Tel. +45 76 30 33 80.