



Produktbeschreibung:

Halbglänzende, satte, deckende Oberfläche. Hemmt Schimmelbildung auf der Oberfläche.

- . Harte Oberfläche
- . Schnell trocknend
- . Maximale Haltbarkeit

Produktanwendung:

Für Eindeckungen, Fenster und Türen. Bei der Behandlung von Fenstern und Türen auch für die Innenseite geeignet. Der Untergrund muss grundiert sein oder bereits einen alten Anstrich haben.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und für Anstriche geeignet sein. Es darf kein unzureichend geschütztes Hirnholz vorkommen und die Konstruktion muss etwaige Wasseransammlungen vermeiden. Die Holzfeuchte muss vor der Behandlung von Fenster und Türen $12 \% \pm 3$ betragen.

Vorbereitung

Lösen Holzschutz, Anstrich und zersetzte Holzfasern durch Reinigen und Schleifen entfernen. Schmutz, Fett, und abfärbendes Material mit Facade Clean entfernen. Algen- und Schimmelbefall mit dem Facade Algenentferner entfernen.

Für eine optimale Haftbrücke scharfe Kanten abrunden. Rohes Holz vor oder unmittelbar nach der Montage behandeln. Glänzende Oberflächen mit alten Anstrichen matt schleifen. Neues oder rohes, gereinigtes Holz mit Flügger 01 Wood Tex Grundieröl grundieren. Von Untergründen, die länger als vier Wochen unbehandelt der Witterung ausgesetzt waren, müssen lose Holzfasern entfernt werden. Optimale Haltbarkeit nach zwei oder mehr Behandlungen.

Verarbeitung:

Pinzel, Rolle oder Spritze. Mit Rolle oder Spritze auftragen und mit dem Pinzel nachstreichen. Werkzeug verwenden, das dem gewünschten Finish entspricht. Nass-in-nass auftragen, abschließend in einer Richtung streichen. Für zusammenhängende Oberflächen möglichst Farbe mit derselben Chargennummer verwenden. Kälte/Wärme wirkt sich auf die Viskosität des Materials aus. Verarbeitungstemperatur beim Spritzen min. 15°C . Es darf sich kein Kondenswasser bilden. Vermeiden Sie Verarbeitung bei direkter Sonneneinstrahlung. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit, Aushärtezeit und die Zeit bis zur Überstreichbarkeit.

Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verringern die Trocken- und Aushärtezeit.

Kontakt mit anderen Oberflächen, bevor die Farbe ausgehärtet ist, vermeiden - kann festkleben. Bei Kontakt mit weich gemachten PVC-Abdichtleisten können diese kleben bleiben.

Stets einen Probeanstrich vornehmen, um zuvor Haftkraft und Ergebnis zu prüfen.

Oberfläche:

Halbglänzende und deckende Oberfläche. Erwartbare Haltbarkeit 8 Jahre. Die Haltbarkeit der Oberfläche ist von der Holzqualität, Konstruktion, Schichtdicke, Verarbeitung und von Umwelteinflüssen abhängig. Die Haltbarkeit kann deshalb kürzer oder länger als angegeben ausfallen. Kräftige Farbtöne können aufgrund überschüssiger Pigmente abfärben. Verhindert nicht das Durchschlagen von Ästen und wasserlöslichen Farbstoffen.

Technische Daten

Typ:	Mit Öl modifizierte Acrylfarbe, halbglänzend 40
Dichte:	1,25 kg/l
Füllstoff:	Gew.-%: 49 Vol.-%: 37
Ergiebigkeit:	Ca. 8 m ² /l pro Anstrich
Verarbeitungstemperatur:	Mindesttemperatur beim Auftragen und
Trocknen/Aushärten:	+5 °C Max. 80 % rF:
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF:	Staubtrocken: nach 1 Stunde - Überstreichbar: nach 4 Stunden
Ausgehärtet:	nach mehreren Tagen
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.:	Wasser und Seife - Verdünnung: Wasser
Lagerung:	Dicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Umwelt und Sicherheit:

Schlüssel: FL WINDOW

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Februar 2019 ersetzt Oktober 2018

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.
Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen unter www.flugger.dk
Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen Erfahrungen.
Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.