

# Produktdatenblatt

## Flügger Wood Tex Grundieröl



### Produktbeschreibung

Flügger Wood Tex Grundieröl wirkt der Feuchtigkeitsaufnahme entgegen und stellt die Haftfähigkeit der anschließenden Behandlung sicher.

Wood Tex Grundieröl dringt tief in das Holz ein und enthält aktive Stoffe, die die Gefahr der Schimmelbildung minimieren. Die Behandlung wirkt der Feuchtigkeitsaufnahme und Rissbildung entgegen, ebenso wie die nächste Schicht Holzschutz besser auf dem Holz haftet.

- Wirkt der Feuchtigkeitsaufnahme entgegen
- Sorgt für Haftfähigkeit
- Minimiert die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz

### Produktanwendung

Flügger Wood Tex Grundieröl ist Teil der Systembehandlung "Wood Tex" und wird im Freien als Grundieröl an neuen oder unbehandelten hellen Holzarten verwendet, hierunter druck- und vakuumimprägniertes Holz.

Wird an Baukonstruktionen wie Dachvorsprüngen, Giebelverkleidungen und Holzfassaden verwendet.

### Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und stabil sein. Früher behandelte Oberflächen sind zu reinigen, Bewuchs ist zu entfernen. Verwitterte Oberflächen, lose Farbschichten und zersetztes Holz müssen gründlich gereinigt werden.

Die Abschlussbehandlung erfolgt innerhalb von 14 Tagen mit Top Primer aus der Systembehandlung "Wood Tex".

### Anwendung

Vor Gebrauch umrühren. Mit Pinsel auftragen. Überschüssiges Wood Tex Grundieröl wird abgerieben.

Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbstentzündlich sein. Mit Wasser durchnässen oder entsorgen.

Der Feuchtigkeitsgehalt darf max. 12 % ± 3 an Fenstern und Türen, jedoch max. 18 % an Vorsprüngen, Zäunen und Verkleidungen betragen.

### Technische Daten

Typ:	Grundieröl, wässrig
Dichte:	1,01 kg/l
Füllstoff:	Gewicht %: 22 Vol %: 21
Ergiebigkeit:	4-10 m <sup>2</sup> /Liter pro Behandlung

Temperatur beim Auftrag: Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds  
Mindesttemperatur beim Auftragen  
und Trocknen/Aushärten: +5 °C  
Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF

Trockenzeit bei 20 °C, 60 % RF: Berührungstrocken: nach 1 Stunde  
Trocken für Weiterbehandlung: nach 6 Stunden  
Ausgehärtet: nach mehreren Tagen

Verdünnung: unverdünnt verwenden

Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Wasser und Seife

---

**Umwelt und Sicherheit: siehe Sicherheitsdatenblatt**

Schlüssel WT GRUNDOL

Januar 2014

Vor der Reinigung so viel Farbe vom Werkzeug entfernen wie möglich. Überschüssige Farbe nicht

in den Ablauf gießen, sondern eine korrekte und umweltgerechte Entsorgung sicherstellen.

Da die Verhältnisse, unter denen die Produkte angewendet werden, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir

nichts anderes als die Qualität des Produkts garantieren. Die Farbe wird als Halbfabrikat betrachtet, weshalb das Ergebnis unter anderem von

Beschaffenheit, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragen abhängt. Wir behalten uns das Recht vor, die angegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie evtl. Behandlungsanweisung auf <http://www.flugger.dk/>

Alle Angaben gründen sich auf die geltende Gesetzgebung, Laborversuche sowie praktische Erfahrungen.

Kontakt: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) Tel. +45 76 30 33 80.